

<b>Moravia</b>	<b>TEKNİK BİLGİ FORMU</b>	Doküman No / Rev. TBF 045 / 00 Tarih 09.11.2009 Sayfa No 1 / 2
----------------	---------------------------	--



**Moravia**  
Marine Coatings

## Morafiller 114/A

### Ürün Tanımı

Morafiller 114/A çift komponentli, poliüretan esaslı, darbe ve aşınma dayanımı yüksek, solventsiz ince macundur. Dolgu ve sıyırma işlemlerinde kullanılır. Deniz suyuna ve kimyasallara karşı direnci mükemmeldir.

### Kullanım Alanı

Ahşap yüzeylerde dolgu ve sıyırma amaçlı kullanılır.

### Fiziksel Özellikler

<b>Fiziksel Hal</b>	: Sıvı
<b>Renk</b>	: Krem
<b>Hacimce Katı Madde (%)</b>	: 100
<b>Yoğunluk</b>	: 1,4 ±0,05 kg/L
<b>Esneklik</b>	: Çok iyi

### Uygulama Bilgileri

<b>Karışım oranı (ağırlıkça)</b>	: 4 birim A / 1 birim B
<b>Uygulama Metotları</b>	: Spatula, fırça.
<b>Uygulama Koşulları</b>	: +5°C / +30°C arasında uygulanmalıdır, bağıl nem %65'ten fazla olmamalıdır.
<b>Tiner</b>	: İnceltme tavsiye edilmez.
<b>Önerilen Kalınlık</b>	: 3 x 100 µm

### Yüzey Hazırlığı

Tüm yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır.

<b>Moravia</b>	<b>TEKNİK BİLGİ FORMU</b>	Doküman No / Rev.	TBF 045 / 00
		Tarih	09.11.2009
		Sayfa No	2 / 2

### Kuruma Süresi

Yüzey Sıcaklığı	Karışım Ömrü ( En fazla )	İkinci Kat Uygulama	
		En Az	En Fazla
23°C	40 dakika	4 saat	24 saat

Yukarıda verilen bilgiler, havalandırmanın iyi olduğu bir ortamda, önerilen uygulama kalınlığında, temiz bir yüzey üzerine bir kat uygulama varsayımları esasına göre hazırlanmıştır ve yalnızca ana hatlarını belirtir niteliktedir. Gerçekleşen kuruma süre ve süreleri; film kalınlığına, havalandırmaya, yüzeyde var olan boya sistemine, boyanın geçirdiği işlemlere ve mekanik dayanıklılığına bağlı olarak; uzayabilir veya kısalabilir.

**Ambalaj Boyutları** : 1 kg, 3,5 kg, 20 kg

### **Depolama**

Ürün, yerel yönetmelikler dikkate alınarak depolanmalıdır. Kuru, serin, iyi havalandırılmış ve yüksek ısılarla ve kıvılcım çıkma olasılığına maruz kalmayan depolarda saklanmalıdır. Ambalaj kapakları sıkıca kapatılmalıdır.

### **Sağlık ve Güvenlik**

Lütfen ambalaj üzerinde yazılı alınması gerekli önlemlerle ilgili notlara dikkat ediniz. İyi havalandırma koşulları altında kullanınız. Solvent buharını solumayınız ve içinize çekmeyiniz. Cilt temasından kaçınınız. Cilt üzerine temas halinde, uygun bir temizleyiciyle, sabun ve suyla çıkarınız. Gözle temas halinde gözler hemen yıkanmalı ve tıbbi yardım alınmalıdır.

**Gerektiğinde kullanmak üzere, ürünlerin sağlık-güvenlik risk ve önlemleri ile ilgili detaylı bilgilere Ürün Güvenlik Bilgi Formu'ndan ulaşabilirsiniz.**

**Uyarı:** Yukarıdaki bilgiler, laboratuvar çalışmaları ve uygulamalarından elde edilen değerlere dayanılarak verilmiştir. Ancak, genellikle kontrolümüz dışındaki şartlarda kullanılan boyanın kalitesi haricinde başka bir şey garanti edilememektedir. Yukarıda verilmiş bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.