

Moravia	TEKNİK BİLGİ FORMU	Doküman No / Rev. TBF 014 / 02 Tarih 04.08.2012 Sayfa No 1 / 2
----------------	---------------------------	--



Moravia
Marine Coatings

Morasin

Ürün Tanımı

Morasin çift komponentli, solventsiz epoksi esaslı, çok sağlam polimer yapıya sahip mükemmel bir reçine sistemidir. Lloyd's Register tarafından onaylanmıştır (Sertifika No: MATS/4044/1).

Kullanım Alanı

Ahşap ve GRP yüzeylerin yapıştırılmasında ve laminasyon işlemlerinde kullanılır.

Fiziksel Özellikler

Fiziksel Hal	: Sıvı
Renk	: Amber
Hacimce Katı Madde (%)	: 98 ±1
Yoğunluk	: 1,1 ±0,02 kg/L
Viskozite (25°C)	: 83 K.U.

Uygulama Bilgileri

Karışım oranı (hacimce)	: 2 birim A / 1 birim B
Uygulama Metotları	: Rulo, Fırça
Uygulama Koşulları	: Yüzey sıcaklığı havanın çiğlenme noktasından en az 3°C fazla olmalıdır. Ortam iyi havalandırılmalıdır.
Tiner	: İnceltme tavsiye edilmez.

Yüzey Hazırlığı

Yüzey kuru ve temiz olmalı, önceki boya ve vernikler çıkarıldıktan sonra pürüzlendirilmiş olmalıdır. Ahşap çalışmalarında yüzeyin 80-120 numaralı zımpara ile zımparalanmış ve zımpara tozlarının yüzeyden temizlenmiş olmasına ve ahşabın nem oranının % 12'nin altında olmasına dikkat edilmelidir. Fiber yüzeylerde yüzey mekanik olarak pürüzlendirilmeli ve tam olarak kurutulmalıdır. Asetonla yüzeydeki yağ alınmalıdır. Sistemden iyi netice alabilmek için yüzey hazırlığının tam olarak yapılması şarttır.

Moravia	TEKNİK BİLGİ FORMU	Doküman No / Rev.	TBF 014 / 02
		Tarih	04.08.2012
		Sayfa No	2 / 2

Kuruma Süresi

Yüzey Sıcaklığı	Karışım Ömrü (En fazla)
10°C	90 dakika
23°C	45 dakika
30°C	30 dakika

Yukarıda verilen bilgiler, havalandırmanın iyi olduğu bir ortamda, önerilen uygulama kalınlığında, temiz bir yüzey üzerine bir kat uygulama varsayımları esasına göre hazırlanmıştır ve yalnızca ana hatlarını belirtir niteliktedir. Gerçekleşen kuruma süre ve süreleri; film kalınlığına, havalandırmaya, yüzeyde var olan boya sistemine, boyanın geçirdiği işlemlere ve mekanik dayanıklılığına bağlı olarak; uzayabilir veya kısalsabilir.

Ambalaj Boyutları : 0,75 L, 3 L, 15 L, 45 L

Depolama

Ürün, yerel yönetmelikler dikkate alınarak depolanmalıdır. Kuru, serin, iyi havalandırılmış ve yüksek ısılarla ve kıvılcım çıkma olasılığına maruz kalmayan depolarda saklanmalıdır. Ambalaj kapakları sıkıca kapatılmalıdır.

Çok düşük sıcaklıklar neticesinde kristallenme durumu gözlenirse ürünü 50-50 °C'ye kadar ısıtınız. Ürün kullanıma hazır hale gelecektir.

Sağlık ve Güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde yazılı alınması gerekli önlemlerle ilgili notlara dikkat ediniz. İyi havalandırma koşulları altında kullanınız. Solvent buharını solumayınız ve içinize çekmeyiniz. Cilt temasından kaçınınız. Cilt üzerine temas halinde, uygun bir temizleyiciyle, sabun ve suyla çıkarınız. Gözle temas halinde gözler hemen yıkanmalı ve tıbbi yardım alınmalıdır.

Gerektiğinde kullanmak üzere, ürünlerin sağlık-güvenlik risk ve önlemleri ile ilgili detaylı bilgilere Ürün Güvenlik Bilgi Formu'ndan ulaşabilirsiniz.

Uyarı: Yukarıdaki bilgiler, laboratuvar çalışmaları ve uygulamalarından elde edilen değerlere dayanılarak verilmiştir. Ancak, genellikle kontrolümüz dışındaki şartlarda kullanılan boyanın kalitesi haricinde başka bir şey garanti edilememektedir. Yukarıda verilmiş bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.