

Moravia	TEKNİK BİLGİ FORMU	Doküman No / Rev.	TBF 042 / 01
		Tarih	15.02.2010
		Sayfa No	1 / 2



Moravia
Marine Coatings

Morashield 300

Ürün Tanımı

Morashield 300 çift komponentli, epoksi esaslı hızlı kuruyan bir sistem olup GRP tekneleri osmoza karşı korur. Zıt renkler (mavi ve gri) uygulama kolaylığı sağlar. 4 kat uygulama tavsiye edilir.

Kullanım Alanı

GRP tekneleri osmoza karşı koruma amaçlı kullanılır.

Fiziksel Özellikler

Fiziksel Hal	: Sıvı
Renk	: Mavi (6308), gri (1040)
Hacimce Katı Madde (%)	: 53 ±2
Yoğunluk	: 1,44 ±0,1 kg/L
Parlaklık	: Mat

Uygulama Bilgileri

Karışım oranı (ağırlıkça)	: 8,5 birim A / 1,5 birim B
Uygulama Metotları	: Fırça, rulo
Uygulama Koşulları	: 10–35°C
Tiner/Temizleyici	: Moravia 159 Tiner

	Kuru (µm)	Yaş (µm)	Teorik Yayılma Oranı (m²/L)
Önerilen kalınlık	50	95	10,60
Maksimum kalınlık	100	190	5,30

Moravia	TEKNİK BİLGİ FORMU	Doküman No / Rev.	TBF 042 / 01
		Tarih	15.02.2010
		Sayfa No	2 / 2

Yüzey Hazırlığı

Yüzeydeki nem ölçülüp tekne kurumaya bırakılır.
Uygulama öncesi yüzey temiz ve kuru olmalıdır.
150-280 numaralı zımpara ile yüzeyin aşındırılması tavsiye edilir.
Daha fazla bilgi için Moravia bürosuyla irtibata geçiniz.

Kuruma Süresi

Yüzey Sıcaklığı	Karışım Ömrü (En fazla)	Yüzey Kuruması	Sert Kuruma	İkinci Kat Uygulama	
				En Az	En Fazla
10°C	10 saat	12 saat	14 gün	30 saat	10 gün
23°C	8 saat	6 saat	7 gün	24 saat	5 gün
30°C	6 saat	4 saat	3 gün	16 saat	2 gün

Yukarıda verilen bilgiler, havalandırmanın iyi olduğu bir ortamda, önerilen uygulama kalınlığında, temiz bir yüzey üzerine bir kat uygulama varsayımları esasına göre hazırlanmıştır ve yalnızca ana hatlarını belirtir niteliktedir. Gerçekleşen kuruma süre ve süreleri; film kalınlığına, havalandırmaya, yüzeyde var olan boya sistemine, boyanın geçirdiği işlemlere ve mekanik dayanıklılığına bağlı olarak; uzayabilir veya kısalabilir.

Ambalaj Boyutları : 750 mL, 3 L

Depolama

Ürün, yerel yönetmelikler dikkate alınarak depolanmalıdır. Kuru, serin, iyi havalandırılmış ve yüksek ısılarla ve kivilcim çıkma olasılığına maruz kalmayan depolarda saklanmalıdır. Ambalaj kapakları sıkıca kapatılmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde yazılı alınması gerekli önlemlerle ilgili notlara dikkat ediniz. İyi havalandırma koşulları altında kullanınız. Cilt temasından kaçınınız. Cilt üzerine temas halinde, uygun bir temizleyiciyle, sabun ve suyla çıkarınız. Gözle temas halinde gözler hemen yıkanmalı ve tıbbi yardım alınmalıdır.

Gerektiğinde kullanmak üzere, ürünlerin sağlık-güvenlik risk ve önlemleri ile ilgili detaylı bilgilere Ürün Güvenlik Bilgi Formu'ndan ulaşabilirsiniz.

Uyarı: Yukarıdaki bilgiler, laboratuvar çalışmaları ve uygulamalarından elde edilen değerlere dayanılarak verilmiştir. Ancak, genellikle kontrolümüz dışındaki şartlarda kullanılan boyanın kalitesi haricinde başka bir şey garanti edilememektedir. Yukarıda verilmiş bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.